

Formartikel | Extrudate | Stanzartikel | Septen |
aus Elastomeren und Thermoplasten

Individual-Fertigung, Serienfertigung, Lagerprogramme
für Forschung, Labor, Medizin, Pharmazie und Industrie.



Spezialartikel
aus Elastomeren
und
Thermoplasten

MATERIALSPEZIFIKATION

Artikel: Labor- und Vakuumschlauch
diverse Abmessungen

Mischung: NR- G 82 rot

Material:

Dichte:	1,15	gr/cm ³
Härte nach DIN 53504:	50	+/- 5° Shore A
Zugfestigkeit n. DIN 53504	13,5	N/mm ²
Weiterreißwiderstand n. DIN 53515	5,3	N/mm
Dehnung beim Bruch n. DIN 53504	830	%
Bleibende Dehnung:	n.d.	%
Stoßelastizität n. DIN 53512:	n.d.	%
Druckverformungsrest n. DIN 53517: (Probekörper A, 22 h / 70°C)	14	%

Bemerkung: Temperaturbereich von -40°C bis +80°C.
Für den Einsatz als Weinabfüllschlauch und für ähnliche
Lebensmittelzwecke steht unsere Mischung NR- G 87 rot /LM zur
Verfügung. Darüber hinaus empfehlen wir im Zweifelsfall die Verwendung
unseres Siliconschlauches.

Hildesheim, 16.03.2011

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen für Endprodukte.

präzise
verträglich
zuverlässig
sauber
bewährt

Handelsregister Hildesheim HRB 207 · Geschäftsführer: Hans-Werner Behrens, Ralf Behrens

Gummi-Wöhleke GmbH
Hildesheim
Siemensstraße 25 · 31135 Hildesheim
Postfach 10 05 41 · 31105 Hildesheim

Telefon 05121 78250
Telefax 05121 782512
info@woehleke.de
www.woehleke.de

Banken Sparkasse Hildesheim (BLZ 259 501 30) 46 325
Dresdner Bank Hildesheim (BLZ 259 800 27) 6 035 504
Deutsche Bank Hildesheim (BLZ 259 700 74) 0 112 110
Postbank Hannover (BLZ 250 100 30) 2 212 09-304

IBAN: DE73 2595 0130 0000 0463 25 BIC: NOLADE21HIK
IBAN: DE94 2598 0027 0603 5504 00 BIC: DRESDEFF259
IBAN: DE97 2597 0074 0011 2110 00 BIC: DEUTDE2H259
IBAN: DE20 2501 0030 0221 2093 04 BIC: PBNKDEFF